

Акриловий скотч

Характеристики клейкої стрічки (основа акрил)	
Матеріал основи клейкої стрічки	ВOPP
Товщина плівки клейкої стрічки	22-28 мк
Товщина клейового шару клейкої стрічки	10-30 мк
Загальна товщина клейкої стрічки	38-60 мк
Клей	Акриловий
Адгезія	>2,5 Н/см
Розривне подовження клейкої стрічки	80-120%
Температура експлуатації клейкої стрічки	0 -+40°С
Термін зберігання клейкої стрічки	12 місяців з дати виготовлення

Скотч 38мк — економ варіант — володіє невеликою клеючою здатністю, погано “працює” на морозі, в основному продається на ринках, в канцелярських магазинах.

Скотч 40-43мк — дуже поширений вид клейкої стрічки. Ідеально працює при склеюванні плівок і поліетиленів, чудово підходить для упаковки коробок сипучих товарів, бакалійної продукції. Володіє достатньою морозостійкістю (крім упаковки в цехах з низькою температурою, наприклад морозива)

Скотч 45-48мк — найбільш використовуваний вид у дорогому сегменті ринку. Наділений хорошою адгезією та морозостійкістю. Таким скотчем можна упаковувати продукцію на холодних складах або коробки середньої важкості з шорстким картоном.

Скотч 50мк — підходить для пакування важких коробок (від 20кг), для упаковки і склейки гофрокартону поганої якості. Морозиво, м’ясопродукти на складах — холодильниках — це області застосування скотчу 50мк. Ну і на кінець, даний вид скотчу використовують ті компанії, для яких важлива якість упаковки їхньої продукції.

Скотч 55-60мк — малопоширений вид клейкої стрічки, призначений для упаковки вантажу від 20кг в умовах підвищеної вологості, морозу.